



ADESIVO AF-51 (BICOMPONENTE)

- DESCRIÇÃO :** ADESIVO BASE POLIURETANO, utilizado com catalizador, isento de solventes e água, de grande resistência.
- USOS :** Em colagem de pisos de madeira, plásticos, onde necessitar de resistência a água, ou calor.
- APLICAÇÃO :** O contrapiso deve estar completamente curado (mais de 45 dias) uniforme, sem falhas ou ondulações, limpo e isento de poeira. Importante que a área de aplicação esteja seca e sem qualquer possibilidade de infiltrações.
Mistura-se o ADESIVO AF- 51 (componente A), com o catalizador (componente B) de modo que a mistura fique homogênea.
- IMPORTANTE :** O tempo de utilização da mistura é de 30 minutos, após começa a endurecer, tornando-se dura entre 1 a 2 horas. O tempo total de cura, para utilização, lixar ou raspar a superfície é de 48 horas.
Aplica-se a mistura com uma espátula dentada, uma camada uniforme (aproximadamente 3 mm de altura), e coloca-se o piso imediatamente, assentando-o.
Deve-se tomar o cuidado de preparar o adesivo, sua aplicação, e o assentamento do piso dentro do prazo indicado.
- ESPECIFICAÇÕES :**
- | | |
|---------------|--|
| Estado físico | : pastoso |
| Cor | : Levemente amarelada |
| Odor | : Característico |
| Sólidos | : 100% sólidos |
| Produto | insolúvel em água, não inflamável, considerado não perigoso. |
- EMBALAGEM :**
- | | |
|---|---------|
| Galão plástico (+ frasco com catalizador) | 4,50 Kg |
| (após mistura) | |
| Galão plástico (+ frasco com catalizador) | 2,25 Kg |
| (após mistura) | |

PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL

Químico Responsável: Rogério Pohlmann CRQ 5ª Região nº 05100181

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS FLEXMANN LTDA

Rua Carlos Germano Bürckle, 703 – Bairro Ideal – Novo Hamburgo – RS – Fone/fax: 51 3587 8994 CEP 93334-150
Adesivosflexmann@terra.com.br